Eclipse®

eclipse

Descrição
Description

Papel reprográfico alcalino.
High quality alkaline woodfree paper.

Principais Usos
Main Uses

Pra ser usado em copiadoras e impressoras laser e jato de tinta.
For copiers, laser and jet printers.

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	75		80	
			N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m²	75,0	≥ 72 ≤ 78	80	≥ 76,8 ≤ 83,2
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	97	≥ 92,2 ≤ 101,9	102	≥ 96,9 ≤ 107,1
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	90	≥ 88,0	92	≥ 90
Branco CIE / CIE Whiteness	ISO 11475	nº	160	≥ 157 ≤ 163	160	≥ 157 ≤ 163
Alvura ISO / ISO Brightness	ISO 2470	%	98	≥ 96	98	≥ 96
Aspereza Bendtsen / Bendtsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	145	≥ 60 ≤ 230	145	≥ 60 ≤ 230

N = Nominal | **T = Tolerância / Tolerance** | **Norma Ref = Norma de referência** | **Standard = Reference method**

- **Unidade de fabricação /** *Mill:* **SUZANO**
- **Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da resma. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente na resma. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 das 20 resmas analisadas.**/ *Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to ream average. In order to verify, ream average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the ream. These averages will be for at least 19 of 20 reams within the specification limits.*
- **Reservamo-nos o direito a alterações /** *We reserve the right of changing.*
- **Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. /** *For applications other than those mentioned above, contact Suzano.*

REFERÊNCIA: EP.11.02.0008
EMISSÃO: vitalina – 16/04/23
VALIDADE: 16/04/24

FSC
www.fsc.org
FSC® C010014
The mark of responsible forestry